1

# AV接着剤

- ●AV接着剤32·AV接着剤52は、AVTSフランジ·AVTS継手等の小口径用に最適の接着剤です。
- ●AV接着剤62は、大口径用に最適の接着剤です。
- ●AV接着剤88は、スーパー(C-PVC)専用接着剤です。
- ●AV接着剤90は、HI専用接着剤です。

#### ●AV接着剤32



●AV接着剤52



500g缶

●AV接着剤62



●AV接着剤88



250g·500g缶





500g缶

#### ▼AV接着剤の規格表

	1∓ Dil	記号	₩ <b>₩</b>	₩FŒ (CD)	#### (0/\	接着力(kgf/cm2)			
品名	種別		容器の色	粘度(CP)	乾燥減量(%)	15分後	2時間後		
AV接着剤32	低粘度速乾性	Α	青	100 ~ 500	30 ~ 50	12.5以上	25以上		
AV接着剤52	高粘度速乾性	В	赤	500 ~ 3,000	30 ~ 50	12.5以上	25以上		
AV接着剤62	高粘度遅乾性	В	黄	500 ~ 3,000	10 ~ 30	_	20以上		
AV接着剤90	高粘度速乾性	В	濃紺	500 ~ 3,000	30 ~ 50	12.5以上	25以上		

(100g缶、500g缶、1000g缶すべて筆付缶)

# ⚠ 取扱い上の注意

※AV接着剤は消防法第2条の 危険物第4類第-石油類に該 当しますので、保管にはご注 意ください。

※缶表示の注意事項をよく読 み、守ってお使いください。

### ▼可着時間と硬化時間温度:20℃、湿度:60%の室温

塗布厚み(mm)	0.	.2	0.6					
乾燥度	可着時間	硬化時間	可着時間	硬化時間				
●AV接着剤32	6~7分	28~30分	8~9分	58~60分				
●AV接着剤52	3.5 ~ 5分	25~27分	7~8分	55~57分				
●AV接着剤62	10~20分	58 ~ 62分	26~28分	84~86分				

(注) 1.可着時間とは、指触附着、接着可能の状態です。 2.硬化時間とは、指圧摩擦して変化しない状態です。

▼TS継手に	CAV接着角	を使用した	た場合の放	置時間と指	接着強度との	の関係で	び径13mmに	:ついて20°C	に於ける引張	り最大荷重	( )内接	着力
品名	1分	3分	5分	10分	15分	30分	1時間	2時間	3時間	6時間	12時間	24時間
●AV接着剤32	55kg (4kgf/cm²)	135kg (10kgf/cm²)	160kg (12kgf/cm²)	205kg (15kgf/cm <sup>2</sup> )	230kg (17kgf/cm²)	290kg (21kgt/cm <sup>2</sup> )	340kg (25kgf/cm <sup>2</sup> )	380kg (28kgf/cm <sup>2</sup> )	410kg (30kgf/cm²)	465kg (34kgf/cm²)	破断	_
●AV接着剤52	128kg (9kgf/cm²)	180kg (13kgf/cm²)	220kg (16kgf/cm²)	256kg (19kgf/cm²)	285kg (21kgf/cm²)	340kg (25kgf/cm²)	380kg (28kgf/cm <sup>2</sup> )	420kg (31kqf/cm²)	445kg (33kgf/cm²)	490kg (36kgf/cm²)	破断	_
●AV接着剤62	_	_	_	42kg (3kgf/cm²)	82kg (6kqfcm²)	135kg (10k9fcm²)	219kg (16kgf/cm²)	280kg (21 kgfcm <sup>2</sup> )	310kg (23kgfcm <sup>2</sup> )	396kg (29kgf/cm <sup>2</sup> )	455kg (34kgf/cm <sup>2</sup> )	破断

### ▼AVビニルバイプ継手接合に必要な接着剤の基準表

呼び径(m	nm)	13	16	2	25	30	40	50	65	75	10	125	150	200	250	300	350	400	450	500
塗布量(g/1	ケ所)	0.9	1.2	1.7	2.0	3.1	5.0	7.1	9.9	12.0	20	30	44	81	126	180	244	318	400	490
適用接着剤	夏季		●AV接着剤32又は●AV接着剤52											●AV	接着脊	J62				
<b></b>	冬季		●AV接着剤32											AV	接着脊	32又	J⊕A\	/接着着	<b>୩62</b>	

# AV滑剤



正味重量:1kg

●ゴム輪接合には、AV滑剤をご使用ください。その他の石けん水・グリス等は絶対使用し ないでください。

ゴム輪接合1ケ所当りの標準塗布量													
呼び径(mm)	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	
塗布量(g)	4	5	10	15	20	25	35	50	65	90	115	140	

使用上の注意

●使用の際は製品記載の「使用上の注意」をよく読んでお使いください。